

## **STILO S** FIREWALL







## **STILO L** FIREWALL







## **STILO M** FIREWALL






## **STILO XL** FIREWALL



| **CARATTERISTICA**<br>*FEATURE* | **NORMA***STANDARD* | **RISULTATO**<br>*RESULT* |
|---|---|---|
| TIPOLOGIA PRODOTTO<br>*TYPOLOGY OF PRODUCT* | / | ASA (styrene, acrylonitrile, acrylic acid), carbonato di calcio, PVC, fibre di legno, altri agenti e additivi.<br>*ASA (styrene, acrylonitrile, acrylic acid), calcium carbonate, PVC, wood fibres, other agents and additives.* |
| DESTINAZIONE D'USO (*1)<br>*INTENDED USE* | / | Rivestimenti per esterni ad utilizzo non strutturale<br>*Outdoor coatings for non-structural use* |
| DIMENSIONE DOGA<br>*BOARD DIMENSIONS* | / | **STILO S** 50 x 25 mm<br>**STILO M** 75 x 50 mm<br>**STILO L** 100 x 50 mm<br>**STILO XL** 200 x 31 mm |
| ORIENTAMENTO DELLE DOGHE<br>*BOARD ORIENTATION* | / | Verticale - orizzontale / *vertical - horizontal* |
| DENSITÀ<br>*DENSITY* | ASTM D792 | 1.178 g/cm3 |
| PESO (SENZA ANIMA IRRIGIDIMENTO)<br>*WEIGHT (WITHOUT STIFFENING CORE)* | / | **STILO S** 0,50 kg/ml<br>**STILO M** 0,95 kg/ml<br>**STILO L** 1,55 kg/ml<br>**STILO XL** 3,05 kg/ml |
| PESO SPECIFICO<br>*SPECIFIC LOAD* | ASTM D792 | 1,181 kg/dm3 |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE<br>*RESISTANCE TO ABRASION* | ASTM D4060 | 63 mg (1000revolutions) |
| RESISTENZA AL FUOCO<br>*RESISTANCE TO FIRE* | EN13501-1:201 | Bs3-d0 |

| | | |
|---|---|---|
| CONTENUTO DI FORMALDEIDE<br>*FORMALDEHYDE CONTENT* | ASTM D6007 | Non rilevato / *Not detected* |
| 8 ELEMENTI SOLUBILI<br>*8 SOLUBLE ELEMENTS* | ASTM F963-17 Clausola 4.3.5.2(2)b | Non rilevato / *Not detected* |
| CONTENUTO DI FTALATI<br>*PHTALATE CONTENT* | CPSC-CH-C1001-09.3 | Non rilevato / *Not detected* |
| PROPRIETÀ DI FLESSIONE<br>*BENDING PROPERTIES* | EN 15534 | Campata di prova 350mm<br>F rottura max: 6102 N<br>Deflessione a Fmax: 13,0 mm<br>Deflessione a 500N: 1,0 mm<br>*Test span 350mm*<br>*F breaking max: 6102 N*<br>*Deflection at Fmax: 13,0 mm*<br>*Deflection at 500N: 1,0 mm* |
| RESISTENZA AGLI URTI DI MASSA IN CADUTA<br>*RESISTANCE TO FALLING MASS IMPACTS* | EN 15534 | Massima ammaccatura residua: 0,15. Superato<br>*Maximum residual dent: 0,15. Passed* |
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI<br>*MAIN FEATURES* | / | - Aspetto identico al legno<br>*It looks exactly like natural wood*<br>- Colori disponibili / *Available colours*<br>Teak / Antique<br>- Elevata resistenza a rottura, deformazioni, agenti climatici, aggressioni di insetti<br>*High resistance to break, deformations, atmospheric agents, insects attack*<br>- Altamente durevole e di facile manutenzione<br>*Highly durable and easy to maintain*<br>- Semplice da installare / *Easy installation*<br>- Resistente alle macchie / *Resistant to stains*<br>- Resistente ai graffi / *Resistant to scratches*<br>- Resistente allo scolorimento<br>*Resistant to discolouring*<br>- Resistente allo scolorimento / *Resistant to fire* |

(*1) Nell'installazione del prodotto è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni indicate a fine catalogo.
(*2) Particolari condizioni ambientali o di attrito con altri materiali non conduttivi potrebbero originare fenomeni di elettrostaticità, da ritenersi normali per via della natura polimerica del materiale.
Questi fenomeni sono soggetti a ridursi con la normale usura del prodotto e sono contenibili con l'utilizzo di specifici spray antistatici.

NOTE
- I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
- Differenti lotti di produzione possono presentare stonalizzazioni, anche forti, fra le differenti partite di merce
- Una tolleranza del +/-2% nelle dimensioni delle doghe è da considerarsi accettabile.

*(*1) When installing the product, the instructions given at the end of the catalogue must be scrupulously followed.*
*(*2) Particular environmental conditions or friction with other non-conductive materials may give rise to electrostatic phenomena, which are to be considered normal due to the polymeric nature of the material.*
*These phenomena are subject to reduction with normal wear of the product and can be contained with the use of specific antistatic sprays*

*NOTES*
*- Technical data may be subject to change without prior notice.*
*- Different production batches may show variations, even strong ones.*
*- A tolerance of +/-2% in the dimensions of the staves is to be considered acceptable.*