
TWIX FULL CLADDY
FIREWALL





CARATTERISTICA *FEATURE*	**NORMA** *STANDARD*	**RISULTATO** *RESULT*
TIPOLOGIA PRODOTTO *TYPOLOGY OF PRODUCT*		ASA (styrene, acrylonitrile, acrylic acid), carbonato di calcio, PVC, fibre di legno, altri agenti e additivi. *ASA (styrene, acrylonitrile, acrylic acid), calcium carbonate, PVC, wood fibres, other agents and additives*
DESTINAZIONE D'USO (*1) *INTENDED USE*	/	Rivestimenti per esterni ad utilizzo non strutturale *Non-structural outdoor coverings*
DIMENSIONE DOGA *BOARD DIMENSIONS*	/	16 x 164 x 2800 mm
SPESSORE *THICKNESS*	/	16 mm
ORIENTAMENTO DELLE DOGHE *BOARD ORIENTATION*	/	verticale - orizzontale *vertical - horizontal*
METODO DI FISSAGGIO *INSTALLATION METHOD*	/	clips in alluminio *aluminium clips*
SOTTOSTRUTTURA *UNDERSTRUCTURE*	/	alluminio - larice *aluminium - larch*
DENSITÀ *DENSITY*	ASTM D792	1.178 g/cm^3
PESO *WEIGHT*	/	8 kg/m^2
PESO SPECIFICO *SPECIFIC WEIGHT*	ASTM D792	1,181 kg/dm^3
RESISTENZA ALL'ABRASIONE *ABRASION RESISTANCE*	ASTM D4060	63 mg (1000revolutions)
RESISTENZA AL FUOCO *FIRE RESISTANCE*	EN13501-1:2018	Bs3-d0
CONTENUTO DI FORMALDEIDE *FORMALDEHYDE CONTENT*	ASTM D6007	Non rilevato / *Not detected*
8 ELEMENTI SOLUBILI *8 SOLUBLE ELEMENTS*	ASTM F963-17 Clausola 4.3.5.2(2)b	Non rilevato / *Not detected*

CONTENUTO DI FTALATI *PHTHALATE CONTENT*	CPSC-CH-C1001-09.3	Non rilevato */ Not detected*
PROPRIETÀ DI FLESSIONE *BENDING PROPERTIES*	EN 15534	Fmax media: 1010 N Fmax minima: 945 N Deflessione media sotto 250N: 2,1mm Resistenza media alla flessione: 12.8 Mpa *Fmax medium: 1010 N* *Fmax minimum: 945 N* *Average deflection under 250N: 2,1mm* *Average flexural strength: 12.8 Mpa*
MASSA LINEARE *LINEAR MASS*	EN 15534	Valore medio: 1269 g/m *Average value: 1269 g/m*
COPPETTAMENTO *COUPLING*	EN 15534	0,10 mm
RESISTENZA AGLI URTI DI MASSA IN CADUTA *RESISTANCE TO FALLING MASS IMPACTS*	EN 15534	Massima ammaccatura residua: 0,15. Superato *Maximum residual dent: 0.15. exceeded*
CARATTERISTICHE PRINCIPALI *MAIN FEATURES*	/	Aspetto identico al legno *It looks exactly like natural wood*
		Colori / *Colours:* Teak - Antique
		Elevata resistenza a rottura, deformazioni, agenti climatici, aggressione di insetti *High resistance to break, deformations, atmospheric agents, insects attack*
		Altamente durevole e di facile manutenzione *Highly durable and easy to maintain*
		Semplice da installare / *Easy installation*
		Resistente alle macchie / *Resistant to stains*
		Resistente ai graffi / *Resistant to scratches*
		Resistente allo scolorimento / *Resistant to discolouring*
		Resistente al fuoco / *Resistant to fire*

(*1) Nell'installazione del prodotto è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni indicate a fine catalogo.
(*2) Particolari condizioni ambientali o di attrito con altri materiali non conduttivi potrebbero originare fenomeni di elettrostaticità, da ritenersi normali per via della natura polimerica del materiale.
Questi fenomeni sono soggetti a ridursi con la normale usura del prodotto e sono contenibili con l'utilizzo di specifici spray antistatici.

NOTE
- I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
- Differenti lotti di produzione possono presentare stonalizzazioni, anche forti, fra le differenti partite di merce
- Una tolleranza del +/-2% nelle dimensioni delle doghe è da considerarsi accettabile.

*(*1) When installing the product, the instructions given at the end of the catalogue must be scrupulously followed.*
*(*2) Particular environmental conditions or friction with other non-conductive materials may give rise to electrostatic phenomena, which are to be considered normal due to the polymeric nature of the material.*
These phenomena are subject to reduction with normal wear of the product and can be contained with the use of specific antistatic sprays

NOTES
- Technical data may be subject to change without prior notice.
- Different production batches may show variations, even strong ones.
- A tolerance of +/-2% in the dimensions of the staves is to be considered acceptable.