
KAPPA
MOOVE.ZEN




CARATTERISTICA *FEATURE*	**NORMA** *STANDARD*	**RISULTATO** *RESULT*
TIPOLOGIA PRODOTTO *TYPOLOGY OF PRODUCT*	/	Rivestimento murale realizzato in pannelli di fibra a media densità e poliestere. *Wall covering made of medium-density fibreboard and polyester*
DESTINAZIONE D'USO (*1) *INTENDED USE*	/	Rivestimenti murali/controsoffitti residenziali e commerciali per interni ad utilizzo non strutturale. *Residential and commercial interior wall/ceiling coverings for non-structural use*
DIMENSIONE DOGA *BOARD DIMENSIONS*	/	21 x 545 x 2900 mm
SPESSORE *THICKNESS*	/	21 mm
ORIENTAMENTO DELLE DOGHE *BOARDS ORIENTATION*	/	Verticale / orizzontale/obliquo *Vertical/horizontal/oblique*
METODO DI FISSAGGIO *FIXING METHOD*	/	Sottostruttura con viti, tasselli, colla *Substructure with screws, dowels, glue*
PESO *WEIGHT*	/	6,96 Kg/mq
PESO A PANNELLO *PANEL WEIGHT*	/	11,00 Kg/pannello *11,00 Kg/panel*
SUPERFICIE PANNELLO *PANEL SURFACE*	/	1,58 mq/pannello *1,58 mq/panel*
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO MEDIO ACUSTICO *AVERAGE SOUND ABSORPTION COEFFICIENT*	EN 15102:2019 & EN ISO 354:2003	αs (100Hz-5000Hz): 0.68
COEFFICIENTE DI RIDUZIONE DEL RUMORE *NOISE REDUCTION COEFFICIENT*	EN 15102:2019 & EN ISO 354:2003	NRC=0.80
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO ACUSTICO PONDERATO *WEIGHTED SOUND ABSORPTION COEFFICIENT*	EN 15102:2019 & EN ISO 354:2003	αw= 0.80
CLASSE DI ASSORBIMENTO ACUSTICA *SOUND ABSORPTION CLASS*	EN 15102:2019 & EN ISO 354:2003	B

EMISSIONI DI FORMALDEIDE *FORMALDEHYDE EMISSION*	EN 171-1:2004	Non rilevato *Not detected*
8 ELEMENTI SOLUBILI *8 SOLUBLE ELEMENTS*	EN 12149:1998	Non rilevato *Not detected*
CONTENUTO DI FTALATI *PHTALATE CONTENT*	Estrazione con solventi organici, analisi con GCMS *Extraction with organic solvents, analysis with GCMS*	Non rilevato *Not detected*
REAZIONE AL FUOCO *FIRE RESISTANCE*	EN 13501-1:2018	D-s2, d0
CARATTERISTICHE PRINCIPALI *MAIN FEATURES*	/	Superficie in foglio di legno *Wooden sheet surface*
		Colori disponibili: Teak - Walnut - Cedar - Red Cedar - Charcoal *Colors available: Teak - Walnut - Cedar - Red Cedar - Charcoal*
		Elevata resistenza a rottura, deformazioni, agenti climatici, aggressioni di insetti *High resistance to cracking, deformation, weathering, insect attacks*
		Semplice da installare *Easy to install*

(*1) Nell'installazione del prodotto è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni indicate a fine catalogo.
*(*1) When installing the product, the instructions given at the end of the catalogue must be scrupulously followed.*

Il materiale può subire una variazione cromatica se esposto a fonti luminose; suggeriamo quindi di stoccare e installare il materiale in aree non esposte a fonti di luce diretta e umidità.
The material may undergo colour changes if exposed to light sources; we therefore recommend storing and installing the material in areas not exposed to direct light or damp.

OLIMPO
MOOVE.ZEN



CARATTERISTICA *FEATURE*	**NORMA** *STANDARD*	**RISULTATO** *RESULT*
TIPOLOGIA PRODOTTO *TYPOLOGY OF PRODUCT*	/	Rivestimento murale realizzato in pannelli di fibra a media densità e poliestere. *Wall covering made of medium-density fibreboard and polyester*
DESTINAZIONE D'USO (*1) *INTENDED USE*	/	Rivestimenti murali/controsoffitti residenziali e commerciali per interni ad utilizzo non strutturale. *Residential and commercial interior wall/ceiling coverings for non-structural use*
DIMENSIONE DOGA *BOARD DIMENSIONS*	/	21 x 545 x 2900 mm
SPESSORE *THICKNESS*	/	21 mm
ORIENTAMENTO DELLE DOGHE *BOARDS ORIENTATION*	/	Verticale / orizzontale/obliquo *Vertical/horizontal/oblique*
METODO DI FISSAGGIO *FIXING METHOD*	/	Sottostruttura con viti, tasselli, colla *Substructure with screws, dowels, glue*
PESO *WEIGHT*	/	6,00 Kg/mq
PESO A PANNELLO *PANEL WEIGHT*	/	9,5 Kg/pannello *9,5 Kg/panel*
SUPERFICIE PANNELLO *PANEL SURFACE*	/	1,58 mq/pannello *1,58 mq/panel*
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO MEDIO ACUSTICO *AVERAGE SOUND ABSORPTION COEFFICIEN*	EN 15102:2019 & EN ISO 354:2003	αs (100Hz-5000Hz): 0.68
COEFFICIENTE DI RIDUZIONE DEL RUMORE *NOISE REDUCTION COEFFICIENT*	EN 15102:2019 & EN ISO 354:2003	NRC=0.80
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO ACUSTICO PONDERATO *WEIGHTED SOUND ABSORPTION COEFFICIENT*	EN 15102:2019 & EN ISO 354:2003	αw= 0.80
CLASSE DI ASSORBIMENTO ACUSTICA *SOUND ABSORPTION CLASS*	EN 15102:2019 & EN ISO 354:2003	B

EMISSIONI DI FORMALDEIDE *FORMALDEHYDE EMISSION*	EN 171-1:2004	Non rilevato *Not detected*
8 ELEMENTI SOLUBILI *8 SOLUBLE ELEMENTS*	EN 12149:1998	Non rilevato *Not detected*
CONTENUTO DI FTALATI *PHTALATE CONTENT*	Estrazione con solventi organici, analisi con GCMS *Extraction with organic solvents, analysis with GCMS*	Non rilevato *Not detected*
REAZIONE AL FUOCO *FIRE RESISTANCE*	EN 13501-1:2018	D-s2, d0
CARATTERISTICHE PRINCIPALI *MAIN FEATURES*	/	Superficie in foglio di legno *Wooden sheet surface*
		Colori disponibili: Teak - Walnut - Cedar - Red Cedar - Charcoal *Colors available: Teak - Walnut - Cedar - Red Cedar - Charcoal*
		Elevata resistenza a rottura, deformazioni, agenti climatici, aggressioni di insetti *High resistance to cracking, deformation, weathering, insect attacks*
		Semplice da installare *Easy to install*

(*1) Nell'installazione del prodotto è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni indicate a fine catalogo.
*(*1) When installing the product, the instructions given at the end of the catalogue must be scrupulously followed.*

Il materiale può subire una variazione cromatica se esposto a fonti luminose; suggeriamo quindi di stoccare e installare il materiale in aree non esposte a fonti di luce diretta e umidità.
The material may undergo colour changes if exposed to light sources; we therefore recommend storing and installing the material in areas not exposed to direct light or damp.

ETNA
MOOVE.ZEN



CARATTERISTICA *FEATURE*	**NORMA** *STANDARD*	**RISULTATO** *RESULT*
TIPOLOGIA PRODOTTO *TYPOLOGY OF PRODUCT*	/	Rivestimento murale realizzato in pannelli di fibra a media densità e poliestere. *Wall covering made of medium-density fibreboard and polyester*
DESTINAZIONE D'USO (*1) *INTENDED USE*	/	Rivestimenti murali/controsoffitti residenziali e commerciali per interni ad utilizzo non strutturale. *Residential and commercial interior wall/ceiling coverings for non-structural use*
DIMENSIONE DOGA *BOARD DIMENSIONS*	/	21 x 545 x 2900 mm
SPESSORE *THICKNESS*	/	21 mm
ORIENTAMENTO DELLE DOGHE *BOARDS ORIENTATION*	/	Verticale / orizzontale/obliquo *Substructure with screws, dowels, glue*
METODO DI FISSAGGIO *FIXING METHOD*	/	Sottostruttura con viti, tasselli, colla *Substructure with screws, dowels, glue*
PESO *WEIGHT*	/	6,65 Kg/mq
PESO A PANNELLO *PANEL WEIGHT*	/	10,5 Kg/pannello *10,5 mq/panel*
SUPERFICIE PANNELLO *PANEL SURFACE*	/	1,58 mq/pannello *1,58 mq/panel*
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO MEDIO ACUSTICO *AVERAGE SOUND ABSORPTION COEFFICIENT*	EN 15102:2019 & EN ISO 354:2003	αs (100Hz-5000Hz): 0.68
COEFFICIENTE DI RIDUZIONE DEL RUMORE *NOISE REDUCTION COEFFICIENT*	EN 15102:2019 & EN ISO 354:2003	NRC=0.80
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO ACUSTICO PONDERATO *WEIGHTED SOUND ABSORPTION COEFFICIENT*	EN 15102:2019 & EN ISO 354:2003	αw= 0.80
CLASSE DI ASSORBIMENTO ACUSTICA *SOUND ABSORPTION CLASS*	EN 15102:2019 & EN ISO 354:2003	B

EMISSIONI DI FORMALDEIDE *FORMALDEHYDE EMISSION*	EN 171-1:2004	Non rilevato *Not detected*
8 ELEMENTI SOLUBILI *8 SOLUBLE ELEMENTS*	EN 12149:1998	Non rilevato *Not detected*
CONTENUTO DI FTALATI *PHTALATE CONTENT*	Estrazione con solventi organici, analisi con GCMS *Extraction with organic solvents, analysis with GCMS*	Non rilevato *Not detected*
REAZIONE AL FUOCO *FIRE RESISTANCE*	EN 13501-1:2018	D-s2, d0
CARATTERISTICHE PRINCIPALI *MAIN FEATURES*	/	Superficie in foglio di legno *Wooden sheet surface*
		Colori disponibili: Teak - Walnut - Cedar - Red Cedar - Charcoal *Colors available: Teak - Walnut - Cedar - Red Cedar - Charcoal*
		Elevata resistenza a rottura, deformazioni, agenti climatici, aggressioni di insetti *High resistance to cracking, deformation, weathering, insect attacks*
		Semplice da installare *Easy to install*

(*1) Nell'installazione del prodotto è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni indicate a fine catalogo.
*(*1) When installing the product, the instructions given at the end of the catalogue must be scrupulously followed.*

Il materiale può subire una variazione cromatica se esposto a fonti luminose; suggeriamo quindi di stoccare e installare il materiale in aree non esposte a fonti di luce diretta e umidità.
The material may undergo colour changes if exposed to light sources; we therefore recommend storing and installing the material in areas not exposed to direct light or damp.